

# Maxi facade

## Fasádní barva ve vodní fázi

<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ochrana a dekorace fasád</li><li>• Nové podklady a renovace</li></ul>
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vhodný pro hladké a hrubé podklady v dobrém stavu</li><li>• Dobrá kryvost</li><li>• Mikroporézní</li><li>• Ochrana nátěru jako preventivní opatření proti řasám a plísním</li></ul>
<b>Specifikace</b>	
<b>Hustota</b>	1,50 kg / l
<b>Suchý extrakt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podle objemu: 41 %</li><li>• Podle hmotnosti: 61 %</li></ul>
<b>VOC</b>	Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / c): 40g / L (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 39 g.L.
<b>Stupeň lesku</b>	Matný, jemně strukturovaný (< 4 pod 60°)
<b>Vydatnost</b>	7 m <sup>2</sup> / l / vrstvu, v závislosti na povrchu podkladu a způsobu aplikace
<b>Doba schnutí</b> (při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suché : 30 minut</li><li>• Přetíratelné : 2 hodiny</li></ul>
<b>Odstín</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bílá.</li><li>• Dle vzorkovníku TOTEM FACADE .</li></ul>
<b>Balení</b>	15L
<b>Uchování</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 měsíců v originálním balení</li><li>• Chraňte před mrazem a teplem</li></ul>

**TOLLENS**

*Barvy, které mění svět*

*tollens@tollens.cz*

*www.tollens.cz*

# Maxi facade

## Aplikace

<b>Ředění</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Štětce, váleček: v závislosti na pórovitosti podkladu: ředění 5% vody v objemu.</li> </ul>
<b>Příprava produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálý.</li> </ul>
<b>Aplikační materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Štětce, váleček</li> </ul>
<b>Čištění nástrojů</b>	Voda.

### Aplikační systém

Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu dokončení

Podklad	Nenatřené		Natřené ve fázi	
	Drolivé	Nedrolivé	Vodní	Rozpouštědla
<b>Penetrace</b>	1 vrstva TOL-FIX nebo TOL-FACADE PLIOLITE * zředěný na 5%	1 vrstva ELASTOFIX PIGMENTE		1 vrstva TOL-FIX nebo ELASTOFIX PIGMENTE
<b>První vrstva</b>	1 vrstva <b>MAXI FACADE</b> zředěná 5% vodou			
<b>Druhá vrstva</b>	1 vrstva čistého <b>MAXI FACADE</b>			

Viz příslušné technické listy

\* Pokud musí být zbarvena, může být zbarvena pouze do nesprávného odstínu, což odpovídá pastelovému odstínu.

<b>Opatření pro použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Důrazně doporučujeme použít fixační prostředek (Tol-Fix nebo Elastofix Pigmented).</li> </ul>
<b>Zdraví a bezpečnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt není klasifikován jako nebezpečný.</li> <li>Viz. Bezpečnostní list</li> </ul>

**TOLLENS**

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz