

ROTOLL BRILLANT

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE FÁZI ROZPUŠTĚDLA

Popis:

Univerzální vysoce lesklá nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic ve fázi rozpouštědla, určená na povrchovou úpravu většiny podkladů, zejména kovů a dřeva ale i jiných, v exteriéru a interiéru. Vytváří vysoce napjatý a velmi odolný povrch. Vyniká dlouhou životností, snadnou aplikací a jednoduchou údržbou. Vhodná pro nové i renovační práce v suchých i vlhkých místech. Velkou výhodou je vysoká vydatnost nátěru při zachování perfektní kryvosti.

Popis, klasifikace:

Vrchní syntetická nátěrová hmota na bázi alkydových pryskyřic, který vytváří po zaschnutí napjatý vysoce lesklý ochranný a dekorativní povlak, jednosložková.

Odstín:

Bílý, černý

Všechny odstíny ze vzorkovníku GRAND TOTEM, TOTEM, TOTEM PASTEL, RAL – pigmentovatelné z bází Ps, Ms, Ts1 a Ts2.

Použití:

- Vysoce kvalitní ochrana a dekorace stěn, stropů a různých druhů dřevěných a kovových konstrukcí
- Vhodná pro nové i renovační nátěry

Podklad a jeho příprava:

Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyztužený. Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost nátěrů k podkladům. Pro docílení optimálního výsledku by měly být podklady rovné a hladké, většinu nerovností a poruch podkladů není schopna tato povrchová úprava zamaskovat. Proto doporučujeme všechny podklady na bázi hydraulických pojiv povinně přetmelit, ostatní pak dle potřeby. Podklady na bázi hydraulických pojiv nutno vždy ošetřit vhodnou impregnací. Podklady ze dřeva a jeho derivátů doporučujeme v případě potřeby pečlivě odmastit (např. pomocí ředidla nebo odmašťovadla) před provedením impregnačního nátěru. Kovové podklady musí být opatřeny vhodným a dobře provedeným základním antikoročním nátěrem – viz. tabulka Systémy nanášení.

Nekompatibilní podklady: pačok, klišová barva, „mastné“ vápno

Podklady:

Nenatřené:

Interiérové- sádra a její deriváty. Podklady na bázi hydraulických pojiv pečlivě vytmelené nebo vystěrkované (hladké, rovné).

Interiérové a exteriérové – kovy vždy opatřené vhodným antikoročním základním nátěrem. Dřevo a deriváty dřeva s výjimkou dřevin exotického charakteru (teak, iroko, západní červená cedr apod.).

Natřené - Výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přidržitelnými nátěrovými hmotami, případně jiné (konzultujte). U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s námi.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Systémy nanášení:

Podklady	Kovy	Ostatní kompatibilní podklady
Impregnace nebo základní nátěr	1 vrstva Tol Prim A nebo Toll-Métaux Antirouille	1 vrstva Tol Prim U
1. Vrchní vrstva	Rotoll Brillant – ředěný ředidlem S6006 do cca 10% objemu	
2. Vrchní vrstva	Rotoll Brillant – ředěný ředidlem S6006 do cca 5% objemu	

Aplikace, zpracování:

Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku, popř. konvenční pistolí. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +28°C. Před použitím pečlivě promíchejte a zkontrolujte odstín. Ředíme při požití štětce či válečku ředidlem S6006 (cca 1. vrstva 10%v objemu, 2. vrstva 5% v objemu) a při použití konvenční pistole ředidlem S6001 (cca 10%v objemu).

Orientační spotřeba (vydatnost):

18 – 20m²/l

V závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení.

Technické údaje:

Obsah sušiny: Váhový.....76%

Objemový...60%

Měrná hmotnost: 1,27kg/l

Vzhled filmu: Napjatý, vysoký lesk (stupeň lesku: > 85% pod 60°).

Zážehový bod: 38°C

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Ředidlem S6001, S6005, S6006

Hygiena a bezpečnost práce:

Výrobek Rotoll Brillant (přípravek) je dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako R10-43-52/53 Dráždivý, R10 hořlavý, R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží, R52-53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, S(2-) Uchovávejte mimo dosah dětí, S23 nevdechujte páry/aerosoly, S24 Zamezte styku s kůží, S62 Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte ihned lékařskou pomoc, S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice, S51 Požívejte pouze v dobře větratelných prostorách.

První pomoc:

Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický list nebo označení.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě pochybností a jakýchkoli přetrvávajících příznacích přivolejte vždy lékaře. Při větším nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. Při zasažení očí ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15minut s rozevřenými očními víčky. Dpravte postiženého k očnímu lékaři, zejména jsou-li oči zarudlé, bolestivé nebo při poruchách vidění. Při požití malého množství (doušek) vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékaře k rozhodnutí o dalším sledování a hospitalizaci. Předložte lékaři etiketu. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Balení a skladování:

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmrznout.**

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Balení:

Bílý – 1l, 3l, 10l

Báze Ps, Ms, Ts1 a Ts2 – 1l, 3l

Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +25°C.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBŘNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019



Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz