

Visolcalce Marmorin

Minerální stěrka na bázi vzdušného vápna.

- Vlastnosti**
- Hladký povrch.
 - Mikroporézní
 - Připraveno k použití.

Specifikace

Vzhled Tekutá pasta

Hmotnost 1,6 kg / l.

Suchý extrakt 63 %

Limitní hodnota **VOC** EU pro tento produkt (kat. A / a): 30g / l (2010).
Tento produkt obsahuje maximálně 30 g / l.

Vzhled filmu Hladký

Vydatnost
12,5m² z 25KG

Doba schnutí
Při 20°C
Suché: 6 až 8 hodin.
2. vrstva po 8 až 24 hodinách

Balení 25 kg

Konzervace 6 měsíců v originálním balení, neotevřené .
Chraňte před mrazem a horkým počasím.

Aplikace

Ředění Připraveno k použití.

Příprava tohoto produktu Dobře promíchat před použitím.

Aplikace Nerezový hoblík

Čištění z nástrojů vodou, okamžitě po použití.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Aplikační systém

Podle DTU 59.1 bude nutné počítat s prací základního nátěru v závislosti na požadovaném stavu dokončení

Podklad	Nové nebo staré minerální podložky	Natřené
Penetrace	1 vrstva Vieroquartz	1 vrstva VIEROQUARTZ
2. vrstva	SYSTÉM MARMORINU VISOLCALCE	

Podklad a povrchová úprava

- ❖ Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyžralý.

Zdraví a bezpečnost viz. Bezpečnostní list.



Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz